



251001060448



检 验 报 告

Test Report

No: A07021642503038-5/G

产 品 名 称 抹面砂浆

受 检 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏建院欧野节能科技有限公司

委 托 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

检 验 种 类 委托抽检



南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址：南京市江宁区上坊工业园区临麒路118号
电话：025-84620234

邮编：210016
传真：025-84620231


检 验 报 告

报告编号: A07021642503038-5/G


共 2 页第 1 页

产品名称	抹面砂浆		规格型号	25kg/袋	
生产日期 /批号	——		商 标	——	
受检单位 名 称	江苏建院佰晟节	地 址	江苏省连云港市赣榆经济开发区振兴路 11 号		
	能科技有限公司	邮 编	222100	联系电话	18352806768
生产单位 名 称	江苏建院欧野节	地 址	——		
	能科技有限公司	邮 编	——	联系电话	——
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2503038-5
抽样日期	2025-03-06	抽样人员	尹奕军 王爱林	抽样地点	企业仓库
样品数量	100kg	抽样基数	15t	样品到达 日 期	2025-03-11
委托单 编号	XS2503038	样品状态	可检	检查封样 人 员	尹奕军 王爱林
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☒ 单次抽样 ☐ 两次抽样		
检测和 判定依据	Q/320707 JYB01-2025 《JY 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	与保温板拉伸粘结强度、柔韧性（压折比）、可操作时间				
检测日期	2025 年 03 月 12 日~2025 年 04 月 01 日				
检测结论	样品经检验，所检项目符合 Q/320707 JYB01-2025《JY 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》标准中抹面砂浆的技术要求。 签发日期: 2025 年 04 月 15 日				
备 注	原报告 A07021642503038-5 作废。				

批 准:



审 核:



主 检:



检 验 报 告

报告编号: A07021642503038-5/G

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项 评定	
1	与保温板拉 伸粘结强度	MPa	原强度		≥0.10	0.14 (破坏在保温板内)	合格
			耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥0.06	0.12 (破坏在保温板内)	合格
				浸水 48h, 干燥 7d	≥0.10	0.13 (破坏在保温板内)	
			耐冻融强度		≥0.10	0.11 (破坏在保温板内)	合格
2	柔韧性	/	压折比		≤3.0	2.8	合格
3	可操作时间	/	1.5h ~ 4.0h	与保温板 拉伸粘结 强度	≥0.10 MPa	1.5h 0.14MPa (破坏在保温板内)	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	0~20kN
2	钢直尺	300	AC007	0~300mm
3	低温冰箱	ZSY-22	AX011	-40℃~室温
4	电液伺服压力试验机	TYA-300B	AS012	0~300kN

检验环境条件

温度 23℃; 湿度 50%