



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2025) 71168

产品名称 抹面砂浆

规格型号 /

生产单位 连云港玲航节能建材有限公司

委托单位 连云港玲航节能建材有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2025) 71168

委托单位	连云港玲航节能建材有限公司	联系电话	13905135833
通讯地址	连云港市海州区浦南经济开发区		
生产单位	连云港玲航节能建材有限公司	联系电话	13905135833
通讯地址	连云港市海州区浦南经济开发区		
检验类别	委托抽检	委托日期	2025.02.26
检验编号	202571168	样本状态	粉状, 符合检验要求
产品名称	抹面砂浆	样本类别	/
规格型号	/	样本等级	/
样本数量	75kg	抽样基数	20t
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	/
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2025.02.26
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心 有限公司	抽样人员	罗建宁、王文灏
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验分类	型式检验		
检验说明	配比 抹面砂浆:水=1:0.18 稠度: 68mm		
检验和 判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ204-2016		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ204-2016 标准中抹面砂浆的规定要求。		
编制 <u> </u> 审核 <u> </u> 签发 <u> </u>			



(检验检测专用章)
签发日期: 2025 年 04 月 08 日

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

报告编号：(2025) 71168

检验日期：2025.02.28-04.06

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度（与复合材料保温板）	原强度	MPa	≥0.10，破坏发生在保温板内	0.16，破坏发生在保温板中。	合格
		耐水		≥0.10，破坏发生在保温板内	0.14，破坏发生在保温板中。	合格
2	柔韧性	压折比	/	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间	与复合材料保温板	h	1.5~4.0	1.5h 可操作	合格
					放置 1.5h，拉伸粘结强度为 0.15Mpa，破坏发生在保温板中。	
备注	本报告中所用复合材料保温板为委托单位同期委托的复合材料保温板样品，报告编号（2025）71166。					



