



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2024)511087

产品名称 界面砂浆

规格型号 /

生产单位 江苏蓝米节能科技有限公司

委托单位 江苏蓝米节能科技有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司






江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 511087

委托单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
生产单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
检验类别	委托抽检	委托日期	2024. 09. 30
检验编号	2024511087	样本状态	粉状, 符合检验要求
产品名称	界面砂浆	样本类别	/
规格型号	/	样本等级	/
样本数量	75kg	抽样基数	15t
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	蓝米
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2024. 09. 30
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、胡政
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验 (型式检验)		
检验说明	配比 界面砂浆: 水=1: 0.23 稠度: 64mm		
检验依据	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		
判定依据	《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024 标准中界面砂浆的规定要求。		
编制			
审核			
签发			
			
		检验检测专用章	
		签发日期: 2024 年 11 月 01 日	

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 2 页

检 验 报 告

报告编号：(2024)511087

检验日期：2024. 10. 10-10. 29

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项结论	检验依据
1	拉伸粘结强度	原强度	MPa	≥ 0.70	0.96	合格	JC/T907-2018
		耐水		≥ 0.50	0.85	合格	
		耐冻融		≥ 0.50	0.76	合格	



有限公司