



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2024)511086

产品名称 抹面胶浆

规格型号 /

生产单位 江苏蓝米节能科技有限公司

委托单位 江苏蓝米节能科技有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司





江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 511086

委托单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
生产单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
检验类别	委托抽检	委托日期	2024. 09. 30
检验编号	2024511086	样本状态	粉状, 符合检验要求
产品名称	抹面胶浆	样本类别	/
规格型号	/	样本等级	/
样本数量	100kg	抽样基数	20t
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	蓝米
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2024. 09. 30
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、胡政
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验 (型式检验)		
检验说明	配比 抹面胶浆: 水=1: 0.18 稠度: 68mm		
检验依据	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013		
判定依据	《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024 标准中抹面胶浆的规定要求。		
编制			
审核			
签发			
			
		(检验检测专用章)	
		签发日期: 2024 年 12 月 16 日	

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 2 页

检 验 报 告

报告编号: (2024)511086

检验日期: 2024. 10. 10-12. 14

序号	检验项目			单位	标准要求	检验结果	单项结论	检验依据
1	拉伸粘结强度(与 LM 石墨复合匀质保温板)	原强度		MPa	≥0.10, 破坏界面在 LM 石墨复合匀质保温板上	0.14, 破坏界面在 LM 石墨复合匀质保温板上	合格	GB/T29906-2013
		耐水强度	浸水48h, 干燥2h		≥0.06	0.12	合格	
			浸水48h, 干燥7d		≥0.10	0.13	合格	
		耐冻融			≥0.10	0.11	合格	
2	柔韧性 (压折比)			/	≤3.0	2.8	合格	
3	可操作时间			h	1.5~4.0	1.5h 可操作 放置 1.5h 后, 拉伸粘结强度为 0.13, 破坏界面在 LM 石墨复合匀质保温板上	合格	
备注	本报告中所用 LM 石墨复合匀质保温板为委托单位同期委托的 LM 石墨复合匀质保温板 (热固复合聚苯乙烯泡沫保温板), 报告编号 (2024) 511086。							

检验检测专用章