



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2024)511085

产品名称 粘结砂浆

规格型号 /

生产单位 江苏蓝米节能科技有限公司

委托单位 江苏蓝米节能科技有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司





江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 511085

委托单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
生产单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
检验类别	委托抽检	委托日期	2024. 09. 30
检验编号	2024511085	样本状态	粉状, 符合检验要求
产品名称	粘结砂浆	样本类别	/
规格型号	/	样本等级	/
样本数量	100kg	抽样基数	20t
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	蓝米
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2024. 09. 30
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、胡政
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验 (型式检验)		
检验说明	配比 粘结砂浆: 水=1: 0. 24 稠度: 65mm		
检验依据	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013		
判定依据	《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024 标准中粘结砂浆的规定要求。		
编制			
审核			
签发			



(检验检测专用章)

签发日期: 2024 年 11 月 20 日

共 2 页第 2 页

报告编号: (2024)511085

检验日期: 2024. 10. 10-11. 16

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项结论	检验依据
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	原强度		MPa	≥ 0.60	1.02	合格
		耐水强度	浸水 48h, 干燥 2h		≥ 0.40	0.81	合格
			浸水 48h, 干燥 7d		≥ 0.60	0.93	合格
2	拉伸粘结强度(与 LM 石墨复合匀质保温板)	原强度		MPa	≥ 0.10 , 破坏界面在 LM 石墨复合匀质保温板上	0.14, 破坏界面在 LM 石墨复合匀质保温板上	合格
		耐水强度	浸水 48h, 干燥 2h		≥ 0.06	0.12	合格
			浸水 48h, 干燥 7d		≥ 0.10	0.13	合格
3	可操作时间	与水泥砂浆		h	1.5~4.0	1.5h 可操作 放置 1.5h 后, 拉伸 粘结强度为 0.98MPa	合格
		与 LM 石墨复合匀质保温板				1.5h 可操作 放置 1.5h 后, 拉伸 粘结强度为 0.13MPa, 破坏 界面在 LM 石墨复合匀质保温板上	合格
备注	本报告中所用 LM 石墨复合匀质保温板为委托单位同期委托的 LM 石墨复合匀质保温板(热固复合聚苯乙烯泡沫保温板), 报告编号 (2024) 511084。						