2025SNBD00007

CMA
221000110627

检验检测报告

Test Report

2025SNBD00007

产品名称：复合硅酸盐水泥

委 托 方：连云港东旺水泥有限公司

检验检测类别：对比验证检验

徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

江苏省水泥产品质量检验检测中心

Jiangsu Cement Quality Inspection Testing Center

徐州市检验检测中心
江苏省水泥产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

2025SNBD00007

产品名称		复合硅酸盐水泥	规格型号	强度等级42.5
			商　　标	——
检验检测类别		对比验证检验	产品等级	——
委托方	名称	连云港东旺水泥有限公司		
	地址	连云港市赣榆县墩尚工业园		
	联系电话	18005126195	委托日期	2025-01-13
	邮政编码	——	生产日期/出厂批号	2025/1/6/C4003
生产企业		连云港东旺水泥有限公司		
样品数量		6kg	检验检测日期	2025-01-14～2025-02-11
样品状态		符合检验要求		
检验检测与判定依据		GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》		
检验检测结论		样品经检验，所检项目符合GB 175-2023 标准规定的42.5强度等级要求。 （检验单位盖章） 签发日期：2025-02-26		
备　　注		本次检测仅对收到的样品负责。本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的，不代表未经检测的项目符合要求。		

批准：　　审核：　　主检：

检 验 检 测 结 果

2025SNBD00007

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	氧化镁%			——	≤6.0	3.52	合格
2	三氧化硫%			——	≤3.5	2.18	合格
3	氯离子%			——	≤0.06	0.046	合格
4	细度%(45μ m筛余)			——	≥5	5.9	合格
5	标准稠度用水量%			——	——	28.0	提供数据
6	凝结时间	初凝		min	≥45	215	合格
		终凝		min	≤600	270	合格
7	安定性(雷氏法)			mm	≤5.0	0.5	合格
8	胶砂流动度mm/水灰比			——	——	239/0.50	提供数据
9	强度	3天抗折	单个值	MPa	——	5.7 5.7 6.0	——
			平均值	MPa	≥4.0	5.8	合格
		3天抗压	单个值	MPa	——	27.7 29.6 27.8 29.3 28.5 30.2	——
			平均值	MPa	≥17.0	28.8	合格
		28天抗折	单个值	MPa	——	7.5 8.2 7.7	——
			平均值	MPa	≥6.5	7.8	合格
		28天抗压	单个值	MPa	——	58.2 56.9 59.9 63.2 56.2 59.6	——
			平均值	MPa	≥42.5	59.0	合格
备注	——						

注 意 事 项

Note

1.报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。

3.报告无主检(编制)、审核、批准人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.送样委托检验，本检验检测机构仅对收到的样品负责。本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出的，不代表未经检验的项目符合要求。

6.本检验检测报告不得作广告宣传用。

7.剩余样品务必在收到本检验检测报告三个月内（时效期短的按有效期限）领取，逾期不领者，将按本检验检测机构规定处理。

8.如对检验检测结果有异议，见以下情况：

a) 委托检验的，应于接到报告起十五日内向本检验检测机构提出书面复检申请；

b) 产品质量监督抽查的，请于收到《检验结果通知单》之日起十五日内，向组织实施监督抽查的市场监督管理部门提出书面复检申请；

c) 食品安全抽样检验的，可在收到《检验结果通知书》之日起七个工作日内向组织实施监督抽检的市场监督管理部门提出书面复检申请；

d) 逾期未提出异议的视为认可该《检验检测报告》的结果。

地　　址：江苏省徐州市云龙区商聚路 12 号
江苏省徐州市鼓楼区好运路 12 号

监督电话：0516-67022581

业务电话：0516-67022501　67022502

异议处理电话：0516-67022505

传　　真：0516-67022545

邮　　编：221018

电子邮箱：xuzhouzhijian@163.com